

# Aqualine Optima Spray

## Descrizione del prodotto

### Tipo

Antivegetativa autolevigante. Basato su una eccezionale combinazione di resine.

### Caratteristiche e benefici

Questo prodotto possiede una eccellente protezione dalla vegetazione. Fornito in bombolette per una facile applicazione.

### Uso raccomandato

Da utilizzare su assi, eliche e parti in lega di superfici immerse.

## Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Aqualine Optima Spray	0.4	0.4

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

## Proprietà del prodotto

<b>Colori</b>	grigio, nero
<b>Solidi</b>	35 ± 2 %
<b>Punto di infiammabilità</b>	Vaso chiuso: -7°C (19,4°F)

## Dati applicativi

### Resa per mano

Theoretical 14,5 - 7,3 m<sup>2</sup>/l

### Spessore secco raccomandato per mano

<b>Bagnato</b>	43 - 85 μm
<b>Secco</b>	15 - 30 μm

### Miscelazione in volume

Monocomponente

### Diluyente

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

## Tempi di essiccazione

Il periodo di essiccazione aumenta con l'aumentare dello spessore. La superficie deve essere asciutta ed esente da contaminanti prima dell'applicazione della mano successiva. Varare entro 9 mesi dall'applicazione. Qualora dopo l'applicazione la barca non vesse varata a breve tempo, si raccomanda di coprirla o posizionarla in ambiente chiuso. I valori inseriti sono da considerarsi tipici. L'essiccazione ed i tempi di ricopertura, possono essere più lunghi o brevi in funzione della temperatura, spessore applicato, ventilazione, umidità, tipologia del rivestimento sottostante e tempistiche di movimentazione e resistenza meccanica.

<b>Umidità relativa (RH) 50%</b>	
<b>Temperatura del substrato</b>	23 °C
<b>Superficie secca (al tatto)</b>	30min
<b>Secco al tatto</b>	3h
<b>Secco per la ricopertura Min</b>	20min
<b>Secco/reticolato per l'immersione</b>	3 h

## Istruzioni per l'uso

### Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detergent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti.

### Preparazione

Per nuovi piedi pitturati, pulire con diluente N° 7. Per altre parti in metallo, carteggiare con carta P150- P180. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti. Proteggere la superficie adiacente da non trattare.

### Primer

Per substrati non trattati, utilizzare il primer raccomandato. Vinyl Primer Spray. Può essere utilizzato Antipest. Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

### Finitura

Agitare il contenitore per 2 minuti prima dell'utilizzo. Tenere la bomboletta a 15-25 cm dalla superficie. Applicare tre mani. Attendere 30 minuti prima di applicare la mano successiva. Capovolgere la bomboletta e spruzzare per 3 secondi per pulire l'ugello.

### Osservazioni.

Evitare di mantenere i contenitori alla luce diretta del sole e a temperature superiori a 50 °C.

### Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura. Movimentazione ed immagazzinamento in condizioni ambientali sopra lo zero termico.

### Tempo di conservazione a 23 °C

Aqualine Optima Spray 24 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

---

## Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.  
Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

---

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.