

TopGloss BR

Descrizione del prodotto

Tipo

Finitura polisilossanica bicomponente.

Caratteristiche e benefici.

Formulato per applicazione a rullo o pennello. Possiede eccellente ritenzione della brillantezza. Finitura molto lucida con buona dilatazione.

Uso raccomandato.

Da utilizzare come finitura in ambienti aggressivi.

The product is also suitable for unlined yacht interiors and engine room machinery where a dry temperature of 100 °C is not exceeded (at higher temperatures some yellowing or discolouration may occur).

Proprietà del prodotto

Colori	in accordo con cartella colori
Livello lucentezza	licido (70-85)
Tipo generico.	polisilossano
Solidi	90 ± 2 %
Punto di infiammabilità	31 °C
COV per miscele pronte all'uso	Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/j): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 250 g/l di COV.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
TopGloss BR Comp A	0.6	0.75
TopGloss BR Comp B	0.15	0.25

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Utilizzare un idoneo pennello. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Rullo: Può essere utilizzato. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Spessore secco raccomandato per mano

Secco	Minimo	30 µm
Secco	Massimo	50 µm
Secco	Tipico	40 µm
Bagnato	Minimo	35 µm
Bagnato	Massimo	55 µm
Bagnato	Tipico	45 µm

Jotun_resa per mano

Theoretical	Minimo	18 m ² /l
Theoretical	Massimo	30 m ² /l
Theoretical	Tipico	22,5 m ² /l

Miscelazione in volume

TopGloss BR Comp A	4	Parti
TopGloss BR Comp B	1	Parti

Tempo di induzione e tempo di utilizzo

Temperatura della pittura	23 °C
Tempo di utilizzo dopo la miscelazione.	6 h

Si riduce con l'aumentare della temperatura

Diluente

Jotun Thinner No. 7

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca al tatto	12h	6h	3h	1.5h
Secco al tatto	20h	10h	6h	2.5h
Secco per la ricopertura Min	12h	6h	3h	2.5h
Reticolato	15d	10d	5d	2d

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detregent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Lavaggio ad alta pressione seguito da carteggiatura con carta P280-P360 se necessario. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Stucco

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Sottofondo

Per ottenere una ottima finitura su primer epossidico, si raccomanda di sigillare con una sigillante vinilico. Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

Finitura

Applicare due mani.

Osservazioni.

Si raccomanda di non lucidare questo prodotto in quanto potrebbe opacizzare o creare dei piccoli crateri. La manutenzione verrà eseguita lavando la superficie con Jotun Yachting detergente e seguita dall'applicazione della cera Jotun Yachting Wax.

Tempo di conservazione a 23 °C

TopGloss BR Comp A	48	mesi
TopGloss BR Comp B	24	mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.