

## TopOne

### Descrizione del prodotto

#### Tipo

Finitura alchidica-uretanica ad alta qualità.

#### Caratteristiche e benefici.

Possiede ottima brillantezza e buone caratteristiche di dilatazione. Possiede eccellente ritenzione della brillantezza e del colore. Prodotto di facile applicazione. Prodotto a rapida essiccazione. Possiede ottimo potere coprente.

#### Uso raccomandato.

Da utilizzare come finitura in ambienti aggressivi.

### Proprietà del prodotto

<b>Colori</b>	in accordo con cartella colori		
<b>Tipo generico.</b>	alchidico		
<b>Solidi</b>	50	± 2	%
<b>Punto di infiammabilità</b>	36 °C		
<b>VOC-USA</b>	370	g/l	EPA Method 24
<b>VOC- Direttiva sull'emissione di solventi</b>	3,1	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
TopOne	0.75	0.75
Imballaggio grande: solamente bianco		

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

### Dati applicativi

#### Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Può essere utilizzato. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Rullo: Può essere utilizzato. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

### Spessore secco raccomandato per mano

<b>Secco</b>	Minimo	30 µm
<b>Secco</b>	Massimo	50 µm
<b>Secco</b>	Tipico	40 µm
<b>Bagnato</b>	Minimo	60 µm
<b>Bagnato</b>	Massimo	100 µm
<b>Bagnato</b>	Tipico	80 µm

### Jotun\_resa per mano

<b>Theoretical</b>	Minimo	10 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Massimo	16,6 m <sup>2</sup> /l
<b>Theoretical</b>	Tipico	12,5 m <sup>2</sup> /l

### Miscelazione in volume

Monocomponente

### Diluyente

Jotun Thinner No. 7

### Tempi di essiccazione

<b>Umidità relativa (RH)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Temperatura del substrato</b>	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Superficie secca al tatto</b>	12h	8h	2h	1h
<b>Secco al tatto</b>	18h	12h	6h	4h
<b>Secco per la ricopertura Min</b>	48h	24h	18h	12h

## Istruzioni per l'uso

### Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detergent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Lavaggio ad alta pressione seguito da carteggiatura con carta P280-P360 se necessario. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

### Ciclo di pittura raccomandato.

#### Primer

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

#### Stucco

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

#### Finitura

Applicare due mani.

### Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

### Tempo di conservazione a 23 °C

TopOne

48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

## Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata.

Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.