

Vinyl Primer Spray

Descrizione del prodotto

Tipo

Primer sigillante vinilico monocomponente, che essicca per evaporazione del solvente Prodotto a rapida essiccazione.

Caratteristiche e benefici.

Pigmentato con alto contenuto di scaglie di alluminio, che conferiscono una elevata impermeabilità. Conferisce eccellente adesione all'antivegetativa. Fornito in bombolette per una facile applicazione.

Uso raccomandato.

Da utilizzare su assi, eliche e parti in lega di superfici immerse. Progettato quale preparazione per l'applicazione di antivegetativa Aqualine fornita in bombolette spry.

Proprietà del prodotto

Colori	alluminio		
Solidi	38	± 2	%
Punto di infiammabilità	Vaso chiuso: -7°C (19,4°F)		
VOC-USA	615	g/l	EPA Method 24

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Spessore secco raccomandato per mano

Secco	Minimo	30 µm
Secco	Massimo	40 µm
Secco	Tipico	35 µm
Bagnato	Minimo	80 µm
Bagnato	Massimo	105 µm
Bagnato	Tipico	95 µm

Jotun_resa per mano

Theoretical	Minimo	9,5 m ² /l
Theoretical	Massimo	12,7 m ² /l
Theoretical	Tipico	10,9 m ² /l

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluente

Jotun Thinner No. 7

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca al tatto	30min	20min	15min	10min
Secco al tatto	4h	3h	2h	1.5h
Secco per la ricopertura Min	4h	3h	2h	2h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detergent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. La superficie deve essere carteggiata o irruvidita prima di pitturare. Proteggere le superfici limitrife che non devono essere pitturate. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Primer

Agitare il contenitore per 2 minuti prima dell'utilizzo. Tenere la bomboletta a 15-25 cm dalla superficie. Applicare due mani. Attendere 30 minuti prima di applicare la mano successiva. Capovolgere la bomboletta e spruzzare per 3 secondi per pulire l'ugello.

Finitura

Applicare tre mani dell'antivegetativa scelta.

Osservazioni.

Evitare di mantenere i contenitori alla luce diretta del sole e a temperature superiori a 50 °C.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.