

Vinyl Primer

Descrizione del prodotto

Tipo

Primer sigillante vinilico monocomponente, che essicca per evaporazione del solvente Prodotto a rapida essiccazione.

Caratteristiche e benefici.

Pigmentato con alto contenuto di scaglie di alluminio, che conferiscono una elevata impermeabilità. Conferisce eccellente adesione all'antivegetativa e a cicli monocomponenti.

Uso raccomandato.

Da utilizzare come sigillante per vecchie antivegetative in buone condizioni. Da utilizzare come ancorante per epossidici non ancora reticolati e prodotti monocomponenti. Da utilizzare come primer su superfici in legno.

Proprietà del prodotto

Colori	alluminio		
Tipo generico.	vinilico		
Solidi	38	± 2	%
Punto di infiammabilità	28 °C		
VOC-USA	615	g/l	EPA Method 24
VOC- Direttiva sull'emissione di solventi	5,17	g/kg	SED (1999/13/EC)

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Vinyl Primer	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Spray: Utilizzare spruzzo airless o convenzionale.

Pennello: Raccomandato per ritocchi e piccole superfici. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Rullo: Può essere utilizzato su piccole superfici. Non raccomandato come prima mano. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

Informazioni per spruzzo airless

Tipo Ugello 0.46-0.69 mm (0.018-0.027")

Ventaglio dello spruzzo 40-80°
Pressione all'ugello 15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi)

Verificare pulizia filtri.

Informazioni guida per applicazione con spruzzo convenzionale.

Tipo Ugello 1.4-1.8 mm (0.055-0.070")
Pressione all'ugello 0.3-0.4 MPa (42-56 psi)

Verificare la presenza di filtri aria e olio. La distanza tra il compressore ed i filtri dovrebbe essere di almeno 10 metri.

Spessore secco raccomandato per mano

Secco	Minimo	35 µm
Secco	Massimo	100 µm
Secco	Tipico	80 µm
Bagnato	Minimo	95 µm
Bagnato	Massimo	260 µm
Bagnato	Tipico	210 µm

Jotun_resa per mano

Theoretical	Minimo	3,8 m ² /l
Theoretical	Massimo	10,9 m ² /l
Theoretical	Tipico	4,8 m ² /l

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluyente

Jotun Thinner No. 7

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Temperatura del substrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Superficie secca al tatto	30min	20min	15min	10min
Secco al tatto	4h	3h	2h	1.5h
Secco per la ricopertura Min	4h	3h	2h	2h

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detregent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Per superfici in legno è necessario carteggiare con carta P 80-P150. Per antivegetative vecchie, lavare ad alta pressione con acqua dolce ed eventualmente sabbicare ad umido. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Preparazione

Legno: Applicare 5-15 mani di Clipper 1, bagnato su bagnato in base all'assorbimento del legno. In alternativa, applicare una mano di Vinyl primer diluito al 15 % con Jotun Thinner N°7.

Primer

Legno: Applicare tre mani.

Sottofondo

Vecchie antivegetative: Applicare una mano.

Finitura

Finire con due mani della finitura scelta. Finire con due mani dell'antivegetativa scelta.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Vinyl Primer 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.